

Version: TE103/01

Tectyl™ Underbody Coating Bronze

Premium-Universal-Korrosionsschutzmittel.

Tectyl Underbody Coating Bronze ist ein lösungsmittelhaltiges Korrosionsschutzmittel auf Wachs/Bitumen-Basis. Es ist insbesondere als Unterbodenschutz für Fahrzeuge geeignet.

Tectyl Underbody Coating Bronze härtet zu einem bronzefarbenen, elastischen, widerstandsfähigen und abriebbeständigen Film aus.

Freigaben/Leistungsstufen

Tectyl Underbody Coating Bronze

Beschleunigte Korrosionsprüfungen:
bei durchschnittlicher empfohlener
Trockenschichtdicke

Beschleunigte Korrosionsprüfungen:
Salzsprühnebel; 5 % NaCl bei 35 °C;
ISO 9227 NSS
(Q-Panel-Prüfbleche, Typ R, ASTM A1008)
>40 Tage

Relative Luftfeuchtigkeit 100 % bei 40 °C; ISO
6270-2 CH
(Q-Panel-Prüfbleche, Typ R, ASTM A1008)
>100 Tage

Einsatzbereiche

Oberflächenvorbereitung:

Die maximale Leistung von Tectyl Underbody Coating Bronze kann nur erzielt werden, wenn die zu schützenden Metalloberflächen sauber, trocken sowie frei von Rost, Öl und Walzzunder sind. Ein direkter Kontakt des Produkts mit PVC ist wegen möglicher Materialunverträglichkeit zu vermeiden.

Anwendung:

Tectyl Underbody Coating Bronze wird einsatzbereit geliefert. Eine Umgebungs- und Produkttemperatur zwischen 10 und 35 °C zum Zeitpunkt der Anwendung des Produkts wird empfohlen. Die Dose vor der Benutzung gut schütteln. Beim Sprühen auf einen Abstand von ungefähr 30 cm zur Oberfläche achten, die besprüht wird.

Entfernung:

Tectyl Underbody Coating Bronze kann mit Reinigungsbenzin oder jedem ähnlichen Lösungsmittel auf Erdölbasis, mit heißen Laugen oder mit Niederdruckdampf entfernt werden. Außerdem kann Tectyl Underbody Coating Bronze mit Tectyl Biocleaner entfernt werden.

Merkmale und Nutzen

Überlegener Schutz

Bei der empfohlenen Trockenschichtdicke sorgen die Wasserbeständigkeit und das Wasserabweisevermögen für einen außerordentlichen Schutz vor Steinschlag und Korrosion.

Mehrzweck-Einsatz

Tectyl Underbody Coating kann an vielen verschiedenen Fahrzeugen aufgetragen werden wie z. B. Pkw, Lkw, Bussen, Wohnmobilen, aber auch Hängern und Wohnwagen.

Verarbeitung

Tectyl Underbody Coating Bronze ist ein einfach auftragbarer, elastischer Unterbodenschutz.

Mehrere Substrate

Der Unterbodenschutz kann auch auf andere Substrate aufgetragen werden, beispielsweise die Holzunterseite eines Wohnmobils oder eines Wohnwagens.

Born to protect.



Trusted since 1930

Seit 1930 verlängern Tectyl™ Schutzüberzüge die Betriebslebensdauer von Pkw, Lkw, Bussen und anderen Fahrzeugen und Ausrüstungen. Der Name Tectyl steht für Qualitätsüberzüge, die sich einfach auftragen lassen, lange halten und leicht wieder entfernt werden können, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

Weitere Informationen über Tectyl Produkte, Programme und andere Dienstleistungen erhalten Sie auf unserer Website www.tectyleurope.com

Typische Eigenschaften

Die typischen Eigenschaften beruhen auf dem Produkt aus der aktuellen Produktion. Auch Produkte aus künftiger Produktion werden den Tectyl Spezifikationen entsprechen. Es kann jedoch zu Abweichungen hinsichtlich der Eigenschaften kommen.

Tectyl Underbody Coating Bronze	
Flammpunkt, PMCC [°C]	<0
Treibmitteltyp	Propan Butan
Empfohlene Trockenschichtdicke über Metallprofilen [µm]	250
Empfohlene Trockenschichtdicke	Kann nur durch wiederholtes Aufsprühen erreicht werden
Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen im Konzentrat ISO 11890-2 (10.4) [g/l]	593

Diese Information gilt nur für Produkte, die an folgendem Standort / folgenden Standorten hergestellt werden: Europa

Gesundheit und Sicherheit

Eine Gefährdung der Gesundheit und Sicherheit durch dieses Produkt ist bei richtigem Einsatz in der empfohlenen Anwendung und unter der Einhaltung guter persönlicher Hygienestandards unwahrscheinlich. Wir weisen auf das Sicherheitsdatenblatt (SDS) hin, das auf Wunsch über Ihre örtliche Verkaufsniederlassung oder über das Internet unter <http://sds.valvoline.com> erhältlich ist.

Umweltschutz

Die örtlichen Vorschriften beachten. Nicht in die Kanalisation, den Boden oder in Gewässer geraten lassen.

Lagerung

Tectyl Underbody Coating Bronze muss bei Temperaturen von 10 bis 35 °C gelagert werden. Vor Gebrauch gut schütteln! Tectyl Underbody Coating Bronze kann bei richtiger Lagerung bis zu 36 Monaten nach Produktionsdatum angewendet werden.

Vorsicht

Für das Aushärten, und damit sich keine brennbaren Flüssigkeiten bilden können, muss für ausreichende Lüftung gesorgt werden. DER TEILGEHÄRTETE FILM DARF KEINEN ZÜNDUNGSQUELLEN, WIE FACKELN, FLAMMEN, FUNKEN, ÜBERMÄSSIGER WÄRME ODER BRENNERN, AUSGESETZT WERDEN. Weitere Informationen zur Handhabung und Ersten Hilfe sind im Materialsicherheitsdatenblatt enthalten.

Hinweis:

Über oder unter dieser Beschichtung sollte kein weiteres Produkt verwendet werden. Bei der Verwendung von zusätzlichen Beschichtungen kann es zu chemischer Unverträglichkeit kommen, was die unter „Typische Eigenschaften“ angegebene Leistung dieser Beschichtung beeinträchtigt. Wenn eine Grundierung erforderlich ist, bei der es sich nicht um ein von Valvoline empfohlenes Produkt handelt, muss von Valvoline eine schriftliche Genehmigung eingeholt werden.

Ersetzt –

™ Warenzeichen von Valvoline, in verschiedenen Ländern eingetragen © 2019

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben, Informationen und Daten sollten genau und zuverlässig sein. Sie sind jedoch nicht als Garantie, ausdrückliche Gewährleistung oder stillschweigende Gewährleistung der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck bzw. als ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung zu betrachten, für die Ellis Enterprises B.V. und ihre Tochtergesellschaften eine rechtliche Verantwortung übernehmen.

Born to protect.

